

em bramaco cerâmica	
FICHA TÉCNICA DE PRODUTO	
Technical Information and Packing	
INFORMAÇÕES DO PRODUTO	
PRODUCT INFORMATION - INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	
Nome: (Name/Nombre) Referência: (Reference/Referencia) Grupo de Absorção: (Absorption Group/Grupo de absorción) Formato: (Format/Formato) Tamanho de Fabricação: (Manufacture Size/Tamaño de fabricación) Espessura: (Thickness) Junta Mínima: (Minimum Board/Junta mínima) Catedrally HD61/1102 BIlb 60,5 x 60,5 cm 607,0 mm x 607,0 mm / 23,89' x 23,89' 7,7mm / 0,30' 5 mm / 0,19'	
PACKING	
Peças por caixa: (Pieces/ box - Piezas/ caja) M² por caixa: (M² /box - M² / caja) Peso por caixa: (Weight / box - Peso / caja) Caixa/Pallet: (Box / Pallet - Cartón / Palet) M²/Pallet: (M² / Pallet - M² / Palet) Tamanho Pallet (CxLxH): Pallet Size (CxLxH)/Tamaño de paleta (CxLxH) Lastros/Pallet: (Ballast / Pallet/Lastre / paleta) Peso total/Pallet: (Total Weight / Pallet/Peso total / paleta) Empilhamento Máximo recomendado - Armaz. (Maximum Recommended Stack - Storage/Pila máxima recomendada: almacenamiento) (Observar regularidade e planaridade do solo) (Observe soil regularity and planarity)/(Observar la regularidad y planaridad del suelo) Empilhamento Máx - Caminhão (Max Stacking - Truck/Max Stacking - Camión) 7 2,58 m² / 27,77 sq.ft/box 36,5 kg 32 82,56 1,25 x 1,5 x 0,74 m 1 1168 kg 4 pallets 2 pallets	
CARACTERÍSTICAS	
Technical features	
Tipologia: (Typology/Tipología) Acabamento (Finishing/Acabado) Marca: (Brand/Marca) Linha: (Line) Local de Uso: (Place of Use/Lugar de uso) Resistência a Abrasão Superficial Abrasion Resistance Número de Faces: (Number of Faces/Numero de caras) Coeficiente de Atrito: (Coefficient of friction/Coeficiente de fricción) Absorção de Água: (Water Absorption/Absorción de agua) Natureza da Superfície: (Surface Nature/Naturaleza de la superficie) Resistência a Flexão: (Flexural Strength/Resistencia a la flexión) Carga de Ruptura: (Burst Charge/Carga de ráfaga) Resistência ao Ataque Químico: (Chemical Attack Resistance/Resistencia al ataque químico) Resistência ao Gretamento: (Crack Resistance/Resistencia a la grieta) Resistência ao Manchamento: (Stain Resistance/Resistencia a las manchas) Planalidade: (Flatness/Planitud) Acetinado Não retificado Embramaco Cerâmica Decorados Parede, Piso 4 Face única COF 1 - satisfatório para instalações normais 6 % < Abs ≤ 10 % GL ≥ 16MPa ≥ 500 N ≥ GLB Resiste Classe ≥ 3 +/-0,5%	